



Ocelová lana - vazáky



	Jednoprarmenný vázací prostředek	Dvouprarmenný vázací prostředek		Tři a čtyř prarmenný vázací prostředek		Nekonečný vázací prostředek
Úhel sklonu	0°	$0^\circ < \beta < 45^\circ$	$45^\circ < \beta < 60^\circ$	$0^\circ < \beta < 45^\circ$	$45^\circ < \beta < 60^\circ$	0°
						
	Přímé zavěšení	Přímé zavěšení	Přímé zavěšení	Přímé zavěšení	Přímé zavěšení	Vázání na smyčku
Jmenovitý průměr lana mm	Nosnosti t					
8	0,700	0,950	0,700	1,50	1,05	1,10
9	0,850	1,20	0,850	1,80	1,30	1,40
10	1,05	1,50	1,05	2,25	1,60	1,70
11	1,30	1,80	1,30	2,70	1,95	2,12
12	1,55	2,12	1,55	3,30	2,30	2,50
13	1,80	2,50	1,80	3,85	2,70	2,90
14	2,12	3,00	2,12	4,35	3,15	3,30
16	2,70	3,85	2,70	5,65	4,20	4,35
18	3,40	4,80	3,40	7,20	5,20	5,65
20	4,35	6,00	4,35	9,00	6,50	6,90
22	5,20	7,20	5,20	11,0	7,80	8,40
24	6,30	8,80	6,30	13,5	9,40	10,0
26	7,20	10,0	7,20	15,0	11,0	11,8
28	8,40	11,8	8,40	18,0	12,5	13,5
32	11,0	15,0	11,0	23,5	16,5	18,0
36	14,0	19,0	14,0	29,0	21,0	22,5
40	17,0	23,5	17,0	36,0	26,0	28,0
44	21,0	29,0	21,0	44,0	31,5	33,5
48	25,0	35,0	25,0	52,0	37,0	40,0
52	29,0	40,0	29,0	62,0	44,0	47,0
56	33,5	47,0	33,5	71,0	50,0	54,0
60	39,0	54,0	39,0	81,0	58,0	63,0
Koeficient pramene K_L	1	1,4	1	2,1	1,5	1,6